



## **SENT-46150**

**GRAISSE LUBRIFIANTE SEMI-FLUIDE  
(ARMES AUTOMATIQUES)**

**Spécification militaire : MIL-L-46150**

**LPQ n° AR-35-88**

### **DESCRIPTION:**

**SENT-46150** est une graisse synthétique semi-fluide de couleur beige clair avec un épaississant au stéarate de lithium. Il s'agit d'un mélange fortifié d'additifs haute performance offrant des propriétés antioxydantes, anticorrosion, antirouille et antiusure. Le PTFE supplémentaire ajouté au produit le rend extrêmement résistant à l'abrasion et adaptable aux environnements les plus difficiles. **SENT-46150** peut également être envisagée pour une utilisation dans les entraînements à vis sans fin et les réducteurs planétaires fonctionnant dans des environnements extrêmement froids ou difficiles.

### **AVANTAGES :**

- Large plage de température de fonctionnement
- Propriétés antirouille et antioxydantes exceptionnelles
- Excellente protection anti-usure contre le contact métal sur métal

### **APPLICATION:**

**SENT-46150** est destiné à être utilisé dans des systèmes d'armes automatiques et des équipements accessoires fonctionnant dans des environnements sévères. Il est recommandé pour la lubrification d'armestelles que M61, M134, GPU, GAU et autres systèmes d'armes où des cadences de tir cycliques élevées sont rencontrées. **SENT-46150** convient pour une utilisation à des températures de -65oF à 260oF.

### **APPROBATIONS :**

**SENT-46150** répond à toutes les exigences de la spécification militaire MIL-L-46150.



**Sentinel Lubricants Inc.**

7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1

Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284

E-mail: [sentinel@sentinelcanada.com](mailto:sentinel@sentinelcanada.com)



## SENT-46150

### CARACTÉRISTIQUES

### RÉSULTATS TYPIQUES

Évaporation, 8 heures/300oF, %	1.6
Pénétration, 2oC, cône en plastique	375
Performances des mitrailleuses, M61	Passe
<b>Stabilité à l'oxydation, 6 heures, 150oC, psi</b>	2.5
Stabilité au stockage, 6 mois	Passe
Prévention de la rouille	
168 heures	Passe
400 heures	Passe
Usure Acier sur Acier, 1 heure/50kg/120oC, mm <sup>2</sup>	0,4

Rév. : avril 2020



**Sentinel Lubricants Inc.**

7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1

Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284

E-mail: [sentinel@sentinelcanada.com](mailto:sentinel@sentinelcanada.com)